



sistema**CASA**

**Fornaci Calce Grigolin**, da sempre attenta all'evoluzione dei prodotti per l'edilizia, ha creato **sistemaCASA**, una gamma di prodotti dedicata agli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, sia per i "grandi" che per i "piccoli" lavori. I prodotti della gamma **sistemaCASA** sono:

- **MALTA UNICA**  
malta multiuso per muratura e intonaco a mano
- **INTONACO PRATICO**  
intonaco fibrato traspirante alleggerito con perlite
- **RASANTE BIANCOGESEO**  
finitura extra bianca a base di gesso alabastrino

Le Soluzioni **sistemaCASA** sono rivolte a muratori, artigiani, imbianchini, elettricisti, idraulici, privati e chiunque abbia necessità di realizzare dei lavori di manutenzione, grazie alla semplicità di applicazione, alle prestazioni tecniche e alla qualità delle materie prime utilizzate.

### sistema**CASA**

la gamma completa di prodotti per la ristrutturazione, con la qualità del marchio **Grigolin**.

Scopri tutte le Soluzioni Grigolin per i professionisti del settore su **www.fornacigrigolin.it**



#### SEDE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS HAUPTSITZ

Via Foscarini, 2 31040 Nervesa della Battaglia TV  
Tel. +39 0422 5261 - Fax +39 0422 526 299  
info@fornacigrigolin.it  
www.fornacigrigolin.it

#### STABILIMENTI DI PRODUZIONE PRODUCTION PLANTS PRODUKTIONSSTÄTTEN

I-31010 Ponte della Priula TV Via Bombardieri 14  
Tel. +39 0438 4465 Fax +39 0438 446497/50

I-35010 Borgoricco PD Via dell'Industria 7/A  
Tel. +39 049 9335769 Fax +39 049 9338315

I-33078 San Vito al Tagliamento PN Via Armenia 1  
Tel. +39 0434 857035 Fax +39 0434 857916

I-25080 Nuvoletta BS Via Dei Marmi  
Tel. +39 030 690111 Fax +39 030 69011217

I-24060 Zandobbio BG Via S. Bernardo 1  
Tel. +39 035 4274011 Fax +39 035 4274022

I-15062 Bosco Marengo AL Via Vecchia Reale Z.I.  
Tel. +39 0131 298471 Fax +39 0131 298464

I-43014 Medesano PR Via Solferino - Località Ramiola  
Tel. +39 0525 415110 Fax +39 0525 404374

I-00034 Colferro Roma Loc. Piombinara Z.I. Sioi  
Tel. +39 06 97201014 Fax +39 06 97201048

D-76275 Ettlingen/Karlsruhe Siemensstrasse 26  
Tel. +49 7243 71560 Fax +49 7243 715690

D-14798 Havelsee/Potsdam-Mittelmark

#### DEPOSITI WAREHOUSES HAUPTLAGER

I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere  
Tel. +39 0437 87797 - Fax +39 0437 87797

I-35010 Limena PD - Via Pierobon 26  
Tel. +39 049 8842494 - Fax +39 049 8846805

I-61013 Sassofeltrio PU  
Via Panoramica, 1 - Zona Artigianale Fratte

I-25030 Villa Erbusco BS - Via per Iseo 42  
Tel. +39 030 7703795 - Fax +39 030 7242949

I-44040 Chiesuol del Fosso FE - Via Sammartina 52  
Tel. +39 0532 978424 - Fax +39 0532 978424

I-37102 Bussolengo VR - Loc. Ca' di Capri 104  
Tel. +39 045 6717692 - Fax +39 045 6755519

I-25080 Paitone BS - Via Italia 51  
Tel. +39 030 6897558 - Fax +39 030 6916499

#### FILIALI BRANCHES FILIALEN

arteMURI GmbH  
D-76185 Karlsruhe - Fritz-Haber-strae 6  
Tel. +49 721 5709440 - Fax +49 721 5709444

D-68169 Mannheim - Zielstr. 12°

D-69254 Malsch (bei Heidelberg) Am Bahnhof 8

D-77656 Offenburg - Heinrich-Hertz-Str. 18

D-88045 Friedrichshafen - Anton-Sommer-Str. 6

Grigolin SA  
CH-6805 Mezzovico - Via Cantonale Centro 01  
Tel. +41 91 9228706 - Fax +41 91 9228708



**Gruppo Grigolin**

Da 50 anni un punto di riferimento importante per il settore dell'edilizia

**le Soluzioni Grigolin  
per la manutenzione e la  
ristrutturazione degli immobili**



sistema**CASA**



# MALTA UNICA

**speciale malta leggera multiuso per muratura e intonaco a mano**



**LEGGERA**

**VERSATILE**

**RIEMPITIVA**

**FACILE DA APPLICARE**

Diametro massimo	2 mm
Tempo d'impiego	2 h
Acqua d'impasto	18% circa
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm



## descrizione del prodotto

MALTA UNICA è una speciale malta leggera multiuso di facile applicazione, a base di inerte selezionato, sabbie alluvionali non macinate esenti da limo, calce idrata, legante idraulico, additivi specifici e perlite. La composizione rende il prodotto estremamente leggero e di facile utilizzo, e consente a MALTA UNICA di poter essere utilizzata per l'esecuzione di murature esterne ed interne, di intonaci a mano, per la chiusura di tracce e fessure, per la protezione degli impianti, per lavori di bricolage.

## preparazione dei supporti e modalità di applicazione

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Con temperature elevate si consiglia di bagnare bene il laterizio prima della posa. Per l'applicazione operare come segue: preparare l'impasto dosando circa 18 lt di acqua per 100 kg di MALTA UNICA, pari a circa 4,5 lt di acqua per sacco da 25 kg; agitare in betoniera ed eventualmente aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza ottimale; provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo cura di eseguire un corretto allettamento di ogni singolo elemento.

# INTONACO PRATICO

**intonaco fibrato traspirante alleggerito con perlite**



**TRASPIRANTE**

**ELEVATA LAVORABILITÀ**

**ALTA RESA**

**SPESSORI ELEVATI**

Peso specifico	1375 kg/m <sup>3</sup>
Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	22% circa
Resa teorica, per spessori di 1 cm	13 kg/m <sup>2</sup>



## descrizione del prodotto

INTONACO PRATICO è uno speciale intonaco leggero a base di inerte selezionato, legante idraulico, calce idrata, fibre sintetiche, additivi specifici e perlite, utilizzabile per intonacature traspiranti di superfici interne ed esterne. INTONACO PRATICO può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta intonaco. Strutture in calcestruzzo liscio devono essere preventivamente rinzaffate con l'intonaco aggrappante RG 12 di Fornaci Calce Grigolin.

## preparazione dei supporti e modalità di applicazione

I supporti devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Posizionare i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso INTONACO PRATICO, e regolare l'acqua d'impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall'aspetto plastico. Applicare operando ad una distanza di circa 15-20 cm in modo da ottenere uno spessore di circa 1-2 cm per mano. Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio. Il prodotto così applicato dopo circa 4 ore può essere "grattato", e si presta alla sistemazione degli angoli per la successiva finitura.

# RASANTE BIANCOGESSO

**finitura extra bianca a base di gesso alabastrino**



**ELEVATO PUNTO DI BIANCO**

**FINITURA A SPECCHIO**

**ALTA COPERTURA**

**SUPER TRASPIRANTE**

Peso specifico	750 kg/m <sup>3</sup>
Diametro massimo	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	50-60% circa
Resa teorica, per spessori di 3 mm	2-3 kg/m <sup>2</sup>



## descrizione del prodotto

RASANTE BIANCOGESSO è un rasante di finitura premiscelato a secco a base di gesso, calce idrata, speciali inerti calcarei extra bianchi ad elevata purezza e additivi specifici. RASANTE BIANCOGESSO può essere utilizzato come lisciatura di superfici intonacate a gesso o come finitura di intonaci calce-legante idraulico, ben stagionati purché liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi.

## preparazione dei supporti e modalità di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi, libere da polveri, oli e grassi. Per l'applicazione operare come segue: preparare l'impasto dosando circa 50-60 lt d'acqua per 100 kg di RASANTE BIANCOGESSO, pari a circa 10-12 lt di acqua per sacco da 20 kg, agitare evitando in ogni caso di formare grumi e lasciare riposare per 15 minuti ca. L'impasto così preparato può essere utilizzato nell'ora successiva. Applicare con la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione fino ad ottenere una superficie liscia priva di giunture e sormonti. Se si vuole esaltare l'effetto specchio ripassare il prodotto, indurito, con la spatola metallica inumidita con acqua.