

# 5th SPATOLA

## Rasatura lucida decorativa per interni a base di grassello di calce.

---

### Descrizione prodotto e campi di impiego

5th SPATOLA è una finitura minerale a base di grassello di calce stagionato e modificato, inerti finissimi selezionati e pigmenti naturali.

Presenta facilità di applicazione in stesura e lucidatura, buona permeabilità al vapore acqueo e buona resistenza all'attacco di muffe e batteri.

5th SPATOLA è utilizzata per decorare interni di pregio poiché crea un effetto antichizzato e morbide sfumature cromatiche dall'aspetto liscio e lucido.

5th SPATOLA è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

---

### Vantaggi

effetto lucido

finitura minerale decorativa

alta traspirabilità

facilità di applicazione

---

### Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, possono essere rifiniti con il rivestimento murale 5th SPATOLA di Fornaci Calce Grigolin, con effetto lucido e antichizzato, prodotto a base di grassello di calce, inerti finissimi selezionati, pigmenti naturali e additivi specifici. A lavoro finito il consumo minimo di tale prodotto su superficie predisposta è pari a 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

---

### Consumo e confezione

5th SPATOLA viene fornito in imballi da 5 kg e da 20 kg. A lavoro finito il consumo minimo di tale prodotto su superficie predisposta è pari a 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

---

### Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

In caso di immagazzinamento per un tempo superiore ai 3-6 mesi, il prodotto può avere un addensamento tixotropico, per cui necessita di essere brevemente agitato prima dell'applicazione.

---

### Preparazione del supporto

I **supporti nuovi** e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I **vecchi supporti** devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali **muffe o alghe** presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK.

**Su superfici già tinteggiate con pitture minerali** assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

**Su superfici già tinteggiate con pitture sintetiche ben aderenti** è possibile intervenire con il fondo universale PRIMER UNI-KO GM.

Per rendere uniforme e liscio il supporto nel caso in cui questo sia irregolare, si consiglia l'applicazione (dopo il fondo) di una mano di 5th MARMO.

---

---

## Trattamento del supporto

**Intonaci nuovi:** applicare direttamente.

**Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati):** applicare una mano di fissativo ai silicati F4 SIL.

**Intonaci con presenza di pitture sintetiche (acriliche, silossaniche):** applicare una mano di PRIMER UNI-KO GM.

**Intonaci con presenza di tempere:** asportare completamente.

**Gesso/cartongesso nuovi:** applicare una mano di PRIMER UNI-KO GM.

**Gesso/cartongesso tinteggiati con tempere:** asportare completamente, poi applicare una mano di PRIMER UNI-KO GM.

**Gesso/cartongesso tinteggiati con lavabili:** applicare una mano di PRIMER UNI-KO GM.

---

## Preparazione del prodotto

5th SPATOLA è pronto all'uso e non occorre miscelarlo. Nel caso in cui il prodotto sia stato tinteggiato e mescolato meccanicamente da poco tempo, è necessario attendere che, prima di essere impiegato, riacquisti la giusta consistenza.

---

## Applicazione

**Per ottenere l'effetto "puntinato":** su intonaco civile applicare direttamente. Su supporti lisci (gesso) applicare una mano di PRIMER UNI-KO GM, che servirà da promotore d'adesione e per ricreare la puntinatura, e lasciare asciugare 10-12 ore.

Applicare, utilizzando una spatola in acciaio inox, una prima rasatura sottile di 5TH SPATOLA per lasciare in evidenza la puntinatura del fondo; dopo non meno di 10-12 ore effettuare una seconda rasatura e, appena terminata procedere con l'ultima mano a finire.

Prima che l'ultima stesura sia completamente asciutta procedere alla lucidatura lisciando con cura e ripetutamente, col bordo arrotondato del fratazzo inox pulito, fino a ottenere un effetto lucido, compatto e sfumato di aspetto gradevole.

**Per ottenere l'effetto "liscio":** su intonaco civile, lisciare il supporto con una mano di 5TH MARMO, lasciata essiccare 10-12 ore. Su gesso o cartongesso, applicare prima una mano di fondo PRIMER UNI-KO GM, come promotore d'adesione. Applicare poi in successione due-tre passate di 5TH SPATOLA, lasciando più spessore con la prima passata, steso con fratazzo inox da 20 cm, a spatolate corte e sovrapposte. Prima che l'ultima stesura sia completamente asciutta procedere alla lucidatura lisciando con cura e ripetutamente, col bordo arrotondato del fratazzo inox pulito, fino a ottenere un effetto lucido, compatto e sfumato di aspetto gradevole.

**Nei locali dove è richiesta una maggior protezione all'acqua (bagni, ecc.) è possibile applicare, a prodotto completamente asciutto (24-48 ore) un sottile strato di apposita cera protettiva.**

---

## Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. L'adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l'applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline o sono soggette a umidità, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita. Evitare assolutamente l'applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un'unica partita, per poi riprendere sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l'uso.

---

## Indicazioni di sicurezza

**Il prodotto è fortemente alcalino: per la manipolazione utilizzare guanti ed occhiali. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e in caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.** Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

---

### Caratteristiche Tecniche - Prestazionali

Tipo di legante	grassello di calce stagionato e leganti in dispersione acquosa
Aspetto	in pasta liscia/pigmentato
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1450 ± 20 g/l
Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	300.000 ± 50.000 cP
Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2)	V= 335 g/ m <sup>2</sup> 24h - Classe I (alta permeabilità)

<b>Spessore dello strato d'aria equivalente (UNI EN ISO 7783-2)</b>	Sd = 0,063 m
<b>Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valori limiti UE per sottocategoria I, tipo BA 200 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV
<b>Applicazione</b>	Fratazzo e spatola in acciaio inox
<b>Consumo teorico</b>	ca. 500 g/m <sup>2</sup>
<b>Resa teorica</b>	Ca. 2 m <sup>2</sup> /kg
<b>Sovraverniciatura</b>	10-12 ore