

BIK 21 FIBRATO

Bio-intonaco di fondo tradizionale idrofugato e fibrato a base di calce idraulica naturale certificata NHL 3,5



Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato, leganti a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a elevata purezza e basso contenuto di sali solubili, additivi specifici a elevata biodegradabilità e fibre sintetiche.

Fornitura e stoccaggio

BIK 21 Fibrato viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m³.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Preparazione supporti e modalità di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso BIK 21 Fibrato, evitando l'impiego di troppa acqua in fase di impasto che porterebbe ad una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l'applicazione operare come segue: dopo aver posizionato i paraspi-goli, preferibilmente con lo stesso BIK 21 Fibrato, e regolato l'acqua d'impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall'aspetto plastico, si può passare all'applicazione operando ad una distanza di circa 15-20 cm in modo da ottenere uno spessore di circa 1-2 cm per mano. Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio. A rassodamento avvenuto (circa 8 ore) operare la stringitura con frattazzo di legno o di plastica. Il prodotto così applicato si presta alla successiva finitura con malta fina, per applicazioni in interno, che deve essere eseguita entro le 24-48 ore successive a seconda delle condizioni termoigrometriche esterne. Se l'applicazione deve essere eseguita in esterno si consiglia l'applicazione della finitura AB 09, anch'essa a base di calce idraulica naturale NHL 3,5. In alternativa, per finiture colorate, possono essere impiegati prodotti della linea arteMURI ad elevata traspirabilità come quelli a base calce, 5th CALCE 0,7÷1,8 mm, ai silicati SIL4 INTO 0,7÷2,5 mm o silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

BIK 21 Fibrato può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti asciutti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta intonaco. Strutture in calcestruzzo liscio devono essere preventivamente rinzaffate con il nostro RG 12.

BIK 21 Fibrato non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere puliti, stabili, eventualmente inumiditi e devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonatrice vite polmone con l'intonaco idrofugato BIK 21 Fibrato di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte selezionato, leganti a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, calce aerea, additivi specifici e fibre sintetiche per migliorare la lavorabilità e l'adesione, in ragione di 14 kg/m² per spessore di 1 cm applicato. L'impiego dell'inerte selezionato e della calce idraulica ed idrata nel confezionamento di tale intonaco conferisce al manufatto finale un'elevata permeabilità al vapore acqueo ($\mu = 6$). Lo spessore minimo di applicazione sarà di 1,5 cm. L'impiego delle fibre lo rende particolarmente idoneo per impieghi in lavoro di restauro.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Peso specifico	1450 kg/m ³ deter.in caduta libera
Diametro massimo	2 mm
Tempo di lavorabilità su laterizio	20 min.
Acqua d'impasto	22% circa
Res. mecc. a flessione a 28 gg	0,8 N/mm ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)	2,0 N/mm ²
Ritiro plastico	Ass. in condiz. termoigr. standard
Consumo teorico	14 kg/m ² per spessori 1 cm
Permeabilità al vapore acqueo μ	6
Reazione al fuoco	classe A1
Spessore minimo di appl.	1,5 cm
Adesione su laterizio	0,5 N/mm ²
Tipo di frattura	A
Assorbimento d'acqua	W1
Conducibilità termica λ	0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BIK 21 Fibrato con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare BIK 21 Fibrato con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

