

arteMURI

6 speciální

SEI OK

Sanační roztok pro desinfekci stěn



Popis výrobku a oblasti použití

SEI OK je koncentrovaný roztok skládající se ze zvláštních chemických činidel se širokým spektrem působení, která předcházejí tvoření plísni, hub a řas. Hodí se zvláště na očištění a obnovu vnitřních a venkovních ploch stěn napadených plísniemi nebo řasami před následujícím natřením protiplísňovým nátěrem.

Mimo to, pokud se přidá do vody na ředění prodyšných a omyvatelných malířských barev, má SEI OK v interiérech funkci prevence před napadením plísniemi.

Výhody

prevence před napadením plísniemi a řasami

čisticí a desinfekční roztok
dlouhodobá účinnost
snadná aplikace

Shrnutí

Povrchy zdí, jako maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, suché omítkové směsi a tradiční jemné omítky a betonové panely různého druhu lze natřít sanačním nátěrem SEI OK od firmy Fornaci Calce Grigolin, vyráběným jako koncentrovaný roztok chemických látek, vhodným při boji proti bujení plísni a řas. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,09 l/m².

Spotřeba a balení

SEI OK se dodává v krabicích obsahujících 6 lahviček po 1 l a v balení po 5 l. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,09 l/m².

Pravidla pro skladování

Uchovávejte při teplotě od +5°C do +40°C v původních uzavřených nádobách. V této podmínce je trvanlivost skladovaného výrobku alespoň jeden rok. Chraňte před mrazem.

Příprava podkladu

Zkontrolujte stav předchozích nátěrů a úplně odstraňte degradované vrstvy temperové malby nebo vysoké a nedokonalé držící vrstvy. Čisticím přípravkem SEI KO odstraňte připadné skvrny plísni a řas a teprve pak povrch desinfikujte sanačním prostředkem SEI OK. Očistěte, vytmelte a vryvonejte připadné další nepřesnosti povrchu.

Hlavní vlastnosti

Typ pojiva	vodní roztok ze směsi aktivních látek s širokým spektrem
------------	--

Vzhled	kapalný a bezbarvý
--------	--------------------

Specifická hmotnost (ISO 2811 při 23°C)	1.010 ± 20 g/l
---	----------------

Nanášení	štětec
----------	--------

Teoretická spotřeba	0,09 l/m ²
---------------------	-----------------------

Teoretická vydatnost	11 m ² /l
----------------------	----------------------

Obsah těkavých organických látek VOC (směrnice 2004/42/ES)	Fixační základní nátěr - kat. A Mezní hodnoty EU pro podkategorií h typ BA 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC
--	--

Přetření	po 4 hodinách
----------	---------------

Příprava nátěrové hmoty

Výrobek je připraven k přímému použití.

Nanášení

SEI OK se nanáší štětcem na postižených místech. K účinné sanaci dochází za období minimálně 48 hodin, po jejichž uplynutí se doporučuje odstranit z povrchu případně zbytky kartáčem. V případě úporných plísni nebo řas se doporučuje nanést druhý nátěr roztoku pro sanaci omítky do hloubky, čímž se odstraní připadné zbylé spory. Následně se může nanést malířská barva UNO ANTIMUFFA ze třídy akrylátů.

Důležité poznámky

Během nanášení používejte vhodné rukavice a chraňte si oči a obličej.

Případně potřisenou pokožku musíte umýt velkým množstvím vody a mýdlem. Roztok nenanášejte postříkem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek používejte podle platných hygienických a bezpečnostních předpisů. Po použití obaly nevyhazujte do životního prostředí. Zbytky v obalech nechte rádně uschnout a likvidujte je jako speciální odpad. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list.

