

STABILSALE

Pigmentovaný roztok proti solím s velkou penetrací, na bázi siloxanových oligomerů



Popis výrobku

Pigmentovaný roztok proti solím, připravený k použití, na bázi siloxanových oligomerů ve vodním roztoku s vysokou penetrací, kompletně bez rozpouštědel.

Balení a skladování

GRIGONOVA STABILSALE se dodává v kanystrech po 20 kg. Připraven k použití, neředí se. Skladujte na chladném, zakrytém místě, chráněném před mrazem (minimální teplota +5°C). Obal udržujte nepoškozený. Spotřebujte do 2 měsíců od data dodání. Na rozdíl od podobných výrobků na rozpouštědlové bázi je nehořlavý.

Příprava podkladů a způsob nanášení

Povrch musí být suchý a čistý, GRIGONOVA STABILSALE se může nanášet nástřikem, válečkem nebo štětcem. Při nanášení následujících vrstev se doporučuje použít metodu "čerstvá do čerstvé". Následující vrstvy omítky se musí nanést výlučně stejnou metodou, ale ne dříve než povrch absorbuje přebytečné množství roztoku proti soli a jeho vzhled je pak vlhký, ale ne mokrý.

Oblasti použití

Použití GRIGONOVA STABILSALE se musí zhodnotit případ od případu, nejlepší je poradit se s naším technickým servisem; zvláště jeho použití v cyklu GRIGONOVA se musí vyhodnotit podle koncentrace solí ve zdivu a podle stavu zdiva samotného. Používá se při injektážích proti kapilární vlhkosti ve zdivu z cihel, kamene a betonu. V bezbarvé verzi na žádost se může použít při povrchové úpravě cihel, betonu, kamene

atd., aby se předešlo výkvětu solí nebo jako hydrorepelentní prostředek při přípravě malty a betonu. Může se používat pro zlepšení vodoodpudivosti cenných extra bílých minerálních stěrkových hmot GR 100-200-300. Ošetřený povrch nemá žádné změny vzhledu, ani snížení prodyšnosti. Nanáší se bez použití rozpouštědel a v každém případě má nízký obsah organických těkavých látek.

Shrnutí

Na ošetřované plochy se mohou nanést dvě nebo více vrstev roztoku proti solím s vysokou penetrací, pigmentovaného nebo nepigmentovaného, GRIGONOVA STABILSALE od firmy Fornaci Calce Grigolin, na bázi siloxanových oligomerů ve vodním roztoku, se spotřebou asi 0,5 kg/m² ve 2 vrstvách (spotřeba se může měnit podle nasákavosti podkladu). Používá se na plochy z cihel, kamene, betonu, malty, omítky a na vrchní nátěrové hmoty.

Technické údaje podle normy UNI EN 998-1

Specifická hmotnost	1000 kg/m ³
Ředidlo	voda (na mytí nářadí)
Poměr ředění	neředí se
Vzhled	modrý odstín (na žádost bezbarvý)
Teoretická spotřeba	0,5 kg/m ² ve dvou vrstvách
Obsah sušiny	5%

Upozornění

GRIGONOVA STABILSALE nemíchejte s jinými látkami a používejte pouze v dodaném stavu, bez dalšího ředění. Zamezte silným tepelným výkyvům během tuhnutí. Chraňte před mrazem a rychlým schnutím. Doporučujeme nepoužívat GRIGONOVA STABILSALE při teplotách pod +5°C a nad +30°C. Během aplikace se doporučuje nedotýkat se skleněných ploch, protože může zhoršit jejich průhlednost. Výrobek dosahuje maximální vodoodpudivosti za jeden týden, během této doby nenechte ošetřené plochy vystavené silnému dešti.

