

UNO FIX

Transparentní vodou ředitelná akrylátová izolační nátěrová hmota



Popis výrobku a oblasti použití

Vodou ředitelná impregnační nátěrová hmota na bázi styren-akrylových kopolymerů ve vodní disperzi, s vysokou pojivostí. Suchý film nanášené nátěrové hmoty zastavuje křídovatení a degradaci podkladu, sjednocuje nepravidelnou nasákavost povrchu zdiva a tím podporuje přilnavost vrchních nátěrů a pravidelný estetický vzhled. Má vynikající izolační a zpevňující vlastnosti a vysokou odolnost vůči zásaditým látkám.

Díky tomu všemu je to vynikající prostředek na zpevnění zdiva, vhodný základní nátěr na jakýkoli povrch, jako příprava pro nanášení hladkých, jemnozrnných, plnicích nebo vysokosušinových fasádních nátěrových hmot na bázi akrylátových pryskyřic.

Výhody

izolační a zpevňující vlastnosti
regulace nasákavosti
velká vydatnost
odolnost vůči zásadám

Shrnutí

Povrchy zdí, jako maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, suché omítkové směsi a tradiční stavební omítky, minerální vyhlazovací tmely, betonové panely a sádrové podklady různého typu lze upravit vodou ředitelným základním nátěrem pro vnitřní i venkovní použití UNO FIX od firmy Fornaci Calce Grigolin, vyrobeným na bázi styren-akrylových kopolymerů ve vodní disperzi. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,04 l/m².

Spotřeba a balení

UNO FIX se dodává v balení po 5 l a 20 l. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,04 l/m².

Pravidla pro skladování

Uchovávejte při teplotě od +5°C do +40°C v původních uzavřených nádobách. V těchto podmínkách je trvanlivost skladovaného výrobku alespoň jeden rok. Chraňte před mrazem.

Příprava podkladu

Nové povrchy zdí se musí nechat vyžrát, uschnout, zbavit prachu a nesoudržných částí. Pro vyrovnání a vytmelení nepřesností jako díry, trhliny nebo praskliny použijte vhodné tmely nebo opravnou maltu. U povrchů již dříve ošetřených nátěrovými hmotami zkontrolujte jejich stav a úplně odstraňte degradované vrstvy temperové malby nebo vysoké a nedokonale držící vrstvy. Přípravkem SEI KO vyčistěte případné skvrny plísní a řas a následně

povrch desinfikujte sanačním prostředkem SEI OK. Vytmelte a vyrovnejte případné další nepřesnosti povrchu.

Příprava nátěrové hmoty

V případě podkladů s průměrnou nasákavostí se UNO FIX musí ředit 6 díly vody a pečlivě promíchat; pro málo savé podklady doporučujeme výrobek rozředit více, a to 8-10 díly vody; naopak pro vysoce savé podklady se musí přípravek ředit pouze 3-4 díly vody.

Nanášení

Řádně rozředěný výrobek se nanáší pokud možno rovnoměrně štětcem, ale lze jej nanášet i válečkem, klasickým nástřikem nebo airless. Zhruba po 4 hodinách ve standardních podmínkách prostředí se může začít nanášet vrstva fasádní barvy.

Důležité poznámky

Nenanášejte při teplotách prostředí nebo podkladu pod +5°C nebo nad +35°C a vyhněte se nanášení pod přímými slunečními paprsky nebo za silného větru. Nářadí a zařízení po práci ihned umyjte vodou. Výrobek nevyžaduje značení nebezpečnosti ve smyslu platných zákonů. Výrobek používejte podle platných hygienických a bezpečnostních předpisů. Po použití obaly nevyhazujte do životního prostředí. Zbytky v obalech nechte řádně uschnout a likvidujte je jako speciální odpad. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list.

Hlavní vlastnosti

Typ pojiva	akrylátové kopolymery
Vzhled	Vzhled
Specifická hmotnost (ISO 2811 při 23°C)	1.000 ± 20 g/l
Nanášení	přednostně štětcem, válečkem, nástřikem nebo airless
Teoretická spotřeba	asi 40 g/m² (0,04 l/m²)
Teoretická vydatnost	25 m²/l
Obsah těkavých organických látek VOC (směrnice 2004/42/ES)	Fixační základní nátěr - kat. A Mezní hodnoty EU pro podkategorie h typ BA 30 g/l (2010) Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC
Přetření	po 4 hodinách

