

UNO LAVABILE

Omyvatelná, matná malířská barva
pro interiéry



Popis výrobku a oblasti použití

UNO LAVABILE je vodou ředitelná malířská barva skládající se ze syntetických kopolymerů ve vodní disperzi, pigmentů a vybraných plniv, bez rozpouštědel, s nízkým obsahem organických těkavých látek VOC.

Má vynikající odolnost při oděru za sucha i za mokra, dobrou paropropustnost a vysokou krycí schopnost. Barva se snadno nanáší díky své dobré roztíratelnosti a zpracovatelnosti a umožňuje tak dosáhnout příjemného matného a sametového vzhledu. Kromě toho umožňuje dekorativní barevný povrch v mnoha odstínech pro zařizování interiérů. Díky této vlastnosti je barva schopná uspokojit požadavky profesionálních aplikátorů. UNO LAVABILE se hodí pro nanášení na vnitřní maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, zpracované na jemnou stavební omítku, na základní nátěry aplikované na sádrové podklady a sádrokartony. UNO LAVABILE lze barvit tónovacím systémem arteMURI.

Výhody

matný vzhled
velká volba barev
vysoký stupeň bělosti a kryvosti
vysoká odolnost vůči oděru za sucha i mokra
snadná aplikace



Shrnutí

Povrchy stěn jako maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, suché omítkové směsi a tradiční jemné i hrubé stavební omítky, betonové panely a sádrové podklady různého typu lze natřít omyvatelnou matnou, hladkou a hedvábnou malířskou barvou s vysokou kryvostí a odolností vůči oděru za mokra, UNO LAVABILE od firmy Fornaci Calce Grigolin, vyrobenou na bázi kopolymerů ve vodní disperzi, pigmentů a vybraných plniv. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,20 l/m² ve dvou vrstvách.

Spotřeba a balení

UNO LAVABILE se dodává v balení po 5 l a 15 l. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,20 l/m² ve dvou vrstvách.

Pravidla pro skladování

Uchovávejte při teplotě od +5°C do +40°C v původních uzavřených nádobách. V těchto podmínkách je trvanlivost skladovaného výrobku alespoň jeden rok. Chraňte před mrazem.

Příprava podkladu

Nové povrchy zdí se musí nechat vyžrát, uschnout, zbavit prachu a nesoudržných částí. Pro vyrovnání a vytmelení nepřesností jako díry, trhliny nebo praskliny použijte vhodné tmely nebo opravnou maltu. U povrchů již dříve ošetřených nátěrovými hmotami zkontrolujte jejich stav a úplně odstraňte degradované vrstvy temperové malby nebo vysoké a nedokonalé držítky. Přípravkem SEI KO vyčistěte případné skvrny plísní a řas

Hlavní vlastnosti

Typ pojiva	kopolymery ve vodní disperzi
Vzhled	pastový/jemný/pigmentovaný
Specifická hmotnost (ISO 2811 při 23°C)	1.530 ± 30 g/l
Viskozita	20.000 ± 2.000 cP
Nanášení	štetcem, válečkem, nástřikem nebo airless
Teoretická spotřeba	asi 150 g/m ² na vrstvu (0,10 l/m ²)
Teoretická vydatnost	5 m ² /l ve dvou vrstvách
Obsah těkavých organických látek (směrnice 2004/42/ES)	Matná malba na vnitřní stěny a stropy - kat. A Mezní hodnoty EU pro podkategorie a typ BA 30 g/l (2010) Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC
Stupeň lesku (ČSN EN ISO 2813)	5-10 gloss, matná
Klasifikace odolnosti oděru za mokra (UNI 10560 a/nebo ČSN EN ISO 11998)	>5.000 cyklů, vysoká odolnost
Přetření	po 6 hodinách

a následně povrch desinfikujte sanačním prostředkem SEI OK. Vytmelte a vyrovnejte případné další nepřesnosti povrchu. Následně proveďte přípravu stěn podle stavu ošetřovaných ploch pomocí jedné ze speciálních základových barev ze třídy akrylátů.

Příprava nátěrové hmoty

Pro nanášení štetcem rozřeďte barvu v objemu asi 50% vody pro první nátěr a 40% pro nanášení druhé vrstvy; pro nanášení válečkem rozřeďte v objemu 35% vody. V obou případech vše řádně promíchejte.

Nanášení

Naneste první vrstvu štetcem, válečkem, nástřikem nebo airless a pečlivě a barvu rovnoměrně rozetřete po povrchu. Asi po 6 hodinách začněte s nanášením druhé vrstvy. Po dalších 6 hodinách se může začít nanášet vrchní nátěrová hmota.

Důležité poznámky

Nenanášejte při teplotách prostředí nebo podkladu pod +5°C nebo nad +35°C. Nářadí a zařízení po práci ihned umyjte vodou.

Výrobek nevyžaduje značení nebezpečnosti ve smyslu platných zákonů. Výrobek používejte podle platných hygienických a bezpečnostních předpisů. Po použití obaly nevyhazujte do životního prostředí. Zbytky v obalech nechte řádně uschnout a likvidujte je jako speciální odpad. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list.