

UNO TEX

Omyvatelná, vysoce krycí malířská barva pro interiéry



Popis výrobku a oblasti použití

UNO TEX je vodou ředitelná malířská barva bez rozpouštědel, s nízkým obsahem organických těkavých látek a bez zápachu, skládající se ze syntetických kopolymerů ve vodní disperzi, pigmentů a vybraných plniv.

Barva má vynikající kryvost díky zvláštním pigmentům a inertním látkám a umožňuje dosáhnout vynikajícího stupně bělosti. Mimo to se snadno nanáší a dobrou odolnost při čištění.

Díky těmto vlastnostem umožňuje dosažení estetického a dekorativního vzhledu vysoké jakosti při nátěrech interiéru. UNO TEX se tedy hodí pro nanášení na vnitřní maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, zpracované na jemnou stavební omítku, na základní nátěry aplikované na sádrové podklady a sádkartony.

UNO TEX lze barvit tónovacím systémem arteMURI.

Výhody

vynikající kryvost
vynikající stupeň bělosti
matný vzhled
dobrá odolnost při čištění
snadná aplikace

Shrnutí

Povrchy stěn jako maltové omítky na bázi hydraulického vápenatého pojiva, suché omítkové směsi a tradiční jemné i hrubé stavební omítky, betonové panely a sádrové podklady různého typu lze natřít omyvatelnou barvou s vysokou kryvostí UNO TEX od firmy Fornaci Calce Grigolin, vyrobenou na bázi kopolymerů ve vodní disperzi, pigmentů a vybraných plniv. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,20 l/m² ve dvou vrstvách.

Spotřeba a balení

UNO TEX se dodává v balení po 5 l a 15 l. Minimální spotřeba tohoto výrobku je 0,20 l/m² ve dvou vrstvách.

Pravidla pro skladování

Uchovávejte při teplotě od +5°C do +40°C v původních uzavřených nádobách. V těchto podmínkách je trvanlivost skladovaného výrobku alespoň jeden rok. Chraňte před mrazem.

Příprava podkladu

Nové povrchy zdí se musí nechat vyžrát, uschnout, zbavit prachu a nesoudržných částí. Pro vyrovnání a vytmelení nepřesností jako díry, trhliny nebo praskliny použijte vhodné tmely nebo opravnou maltu. U povrchů již dříve ošetřených nátěrovými hmotami zkontrolujte jejich stav a úplně odstraňte degradované vrstvy temperové malby nebo vysoké a nedokonalé držíci vrstvy. Přípravkem SEI KO vyčistěte případné skvrny plísni a řas a následně povrch desinfikujte sanačním

prostředkem SEI OK. Vytmelte a vyrovnejte případně další nepřesnosti povrchu. Následně proveďte přípravu stěn podle stavu ošetřovaných ploch pomocí jedné ze speciálních základových barev ze třídy akrylátů.

Příprava nátěrové hmoty

Pro nanášení štětcem rozřeďte barvu v objemu asi 50% vody pro první nátěr a 40% pro nanášení druhé vrstvy; pro nanášení válečkem rozřeďte v objemu 35% vody. V obou případech vše řádně promíchejte.

Nanášení

Naneste první vrstvu štětcem, válečkem, nástřikem nebo airless a pečlivě a barvu rovnoměrně rozetřete po povrchu. Asi po 6 hodinách začněte s nanášením druhé vrstvy. Po dalších 6 hodinách se může začít nanášet vrchní nátěrová hmota.

Důležité poznámky

Nenanášejte při teplotách prostředí nebo podkladu pod +5°C nebo nad +35°C. Nářadí a zařízení po práci ihned umyjte vodou.

Výrobek nevyžaduje značení nebezpečnosti ve smyslu platných zákonů. Výrobek používejte podle platných hygienických a bezpečnostních předpisů. Po použití obaly nevyhazujte do životního prostředí. Zbytky v obalech nechte řádně uschnout a likvidujte je jako speciální odpad. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list.

Hlavní vlastnosti

Typ pojiva	kopolymer ve vodní disperzi
Vzhled	pastový/jemný
Specifická hmotnost (ISO 2811 při 23°C)	1.640 ± 30 g/l
Viskozita	18.000 ± 2.000 cP
Nanášení	štětcem, válečkem, nástřikem nebo airless
Teoretická spotřeba	asi 160 g/m ² na vrstvu (0,10 l/m ²)
Teoretická vydatnost	5 m ² /l ve dvou vrstvách
Obsah těkavých organických látek (směrnice 2004/42/ES)	Matná malba na vnitřní stěny a stropy - kat. A Mezní hodnoty EU pro podkategorii a typ BA 30 g/l (2010) Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC
Stupeň lesku (ČSN EN ISO 2813)	5-10 gloss, matná
Klasifikace odolnosti oděru za mokra (UNI 10560 a/nebo ČSN EN ISO 11998)	>1.000-2.000 cyklů, dobrá odolnost
Přetření	po 6 hodinách

