

Oberputze Endbeschichtungen

PK 080/125 EDELWEIß

Filzputz




Produktbeschreibung

Werktrockenmörtel, gem. DIN 18557, kornabgestufte Sande gem. EN 13139, Zement gem. EN 197, Kalk gem. DIN EN 459 und bewährte Mörtelzusätze für bessere Verarbeitung und Haftung. Die Festigkeit entspricht der Mörtelgruppe PII nach DIN 18550 bzw. CS II nach DIN EN 998 Teil 1. PK 080/125 EDELWEIß ist wasserabweisend ausgerüstet.

Lieferung und Lagerung

PK 080/125 EDELWEIß wird in Papiersäcken (Sackinhalt 25 kg) palettiert geliefert. PK 080/125 EDELWEIß ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter trockener Lagerung ist PK 080/125 EDELWEIß für mind. 6 Monate ab Herstellungsdatum verarbeitbar.



Putzuntergrund

Ebene, tragfähige, normal und gleichmäßig saugende mineralische Untergründe mit Mindestfestigkeiten der Mörtelgruppe Plc bzw. CS I. Der Putzgrund muss trocken, frei von Verunreinigungen wie Staub, losen Teilen, Ausblühungen und Anstrichen sein. Unterputze müssen einwandfrei abgebunden haben.

Verarbeitung

Wasserzugabe je Sack beträgt ca. 8 l. PK 080/125 EDELWEIß, solange rühren bis eine homogene klumpenfreie Verarbeitungskonsistenz erreicht ist. PK 080/125 EDELWEIß danach ca. 10 min quellen lassen. PK 080/125 EDELWEIß 2 bzw. 3 mm dick auf den Unterputz auftragen und eben verziehen. Bei größeren zusammenhängenden Flächen zügig, besonders am Übergang nass in nass oder von Ecke zu Ecke, arbeiten. Das angezogene Material später mit der

Filz- oder Schwammscheibe und Wasser dementsprechend abreiben bzw. filzen. Zusammenhängende Flächen am gleichen Tag fertig stellen. Das angezogene Material später mit der Filz- oder Schwammscheibe und Wasser dementsprechend abreiben bzw. filzen. Zusammenhängende Flächen am gleichen Tag fertig stellen.

Anwendungsbereich

PK 080/125 EDELWEIß wird als dünn-schichtiger Filzputz zur Herstellung von einheitlichen Oberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Einsetzbar auf alle neuen Grundputze auf der Basis Gips, Kalk und Zement. Ein Voranstrich mit Grigolin UNI-KO / GM-GRUNDIERUNG wird empfohlen. Geglättete Putze, Gipskarton- u. Vollgipsplatten müssen mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden. Neue Unterputze müssen trocken und erhärtet sein, bevor PK 080/125 EDELWEIß aufgetragen wird.

Technische Daten

Farbe	edelweiß
Körnung	0,8 mm (PK 080 EDELWEIß) 1,25 mm (PK 125 EDELWEIß)
Wasserbedarf	ca. 33 % / 8 l je Sack
Auftragsstärke	PK 080 = 2 mm PK 125 = 3 mm
Verbrauch / Ergiebigkeit	2,5 kg/m ² / 10 m ² /Sack (PK 080) 3,6 kg/m ² / 7,0 m ² /Sack (PK 125)
Biegezugfestigkeit	> 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	> 2,5 N/mm ²
Brandklasse	A 1
µ-Wert	7

Ausgabe: 01/2011

Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. PK 080/125 EDELWEIß ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf PK 080/125 EDELWEIß nicht verarbeitet werden. Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, PK 080/125 EDELWEIß nicht zu verarbeiten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Anstriche und Beschichtungen nach Herstellervorschrift müssen wasserdampfdurchlässig sein und dürfen erst nach vollständiger Erhärtung und Austrocknung des Putzes erfolgen. Hierbei gilt die Beachtung der DIN 18363. Für besondere Anstriche (z.B. Reinmineralfarben) wenden Sie sich bitte erst an unseren technischen Beratungsdienst.