



arteMURI® ARTESTUCCO



Stuc pour lissage d'intérieur.

Description du produit et champs d'application

Disponible en poudre et en pâte, ARTESTUCCO est un stuc pour la réparation d'imperfections, de micro-craquelures ou le lissage de murs intérieurs. Doté d'un bon pouvoir d'accroche, non farinant, à faible retrait et facile à poncer à sec, ce produit est à base de polymères insaponifiables, de charges très fines et d'additifs spéciaux qui le rendent facile à travailler.

Avantages

- Excellente adhérence
- Faible retrait
- Se ponce facilement
- Facilité d'application

Rubriques du cahier des charges

Les surfaces murales, telles que enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique, prémélangés et traditionnels, enduits de ragréage en tous genres, plâtre et placoplâtre, peuvent être jointoyés et/ou lissés avec le stuc ARTESTUCCO pour intérieur de marque Fornaci Calce Grigolin, un produit à base de polymères insaponifiables et de carbonate de calcium à particules très fines. La consommation minimum de ce produit en lissant sur une surface préparée est de 0,5-1 kg/m².

ARTESTUCCO

Consommation et conditionnement

ARTESTUCCO est livré en emballages de 5 kg et de 25 kg.

ARTESTUCCO est livré en sacs de 16 kg.

La consommation minimum de produit en lissant sur une surface préparée est de 0,5-1 kg/m².

Consignes de conservation

Le produit en pâte craint le gel: le conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine fermé. Le produit en poudre doit être stocké à l'abri de l'humidité.

Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d'un an minimum.

Préparation du support

Les supports neufs, solides, propres et secs ne doivent pas être friables.

Les supports anciens doivent être solides, secs, exempts d'efflorescences salines et de matières peu adhérentes, soigneusement nettoyés en fonction de la nature et de la coriacité des saletés s'étant déposées sur les surfaces à traiter.

Sur des surfaces déjà peintes, contrôler l'état du film: brosser et/ou poncer les pellicules se détachant, enlever complètement les couches de peinture supérieures n'adhérant plus.

Traitement du support

Enduits/Plâtre/placoplâtre neufs: appliquer directement.

Enduits déjà peints: les anciennes peintures sur le point de se décoller doivent être enlevées mécaniquement, appliquer ensuite une couche de fixateur ONE MICRO prêt à l'emploi. Avant d'étaler ARTESTUCCO, attendre 6 heures au moins.

Préparation du produit

ARTESTUCCO en PÂTE est prêt à l'emploi.

ARTESTUCCO en POUDRE doit être mélangé avec environ 40% d'eau propre (6 litres d'eau environ pour 16 kg de poudre) en ajoutant la poudre à l'eau et en mélangeant avec une perceuse à fouet mélangeur pour obtenir une pâte homogène. Laisser reposer 5 minutes, puis mélanger de nouveau 1 minute.

Application

Appliquer en lissant à la taloche en acier inox jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Après séchage, éliminer les éventuelles imperfections à l'aide de toile émeri du grain voulu et dépoussiérer.

Pour rétablir de grosses épaisseurs, appliquer le produit par couches successives, en attendant que la couche précédente soit sèche à chaque passage.

Pour le jointoiment de petites imperfections, de trous, de micro-craquelures, utiliser une spatule métallique, en écrasant le produit à l'intérieur et en lissant la surface. En cas de grosses épaisseurs, répéter l'opération après le séchage de la couche précédente: poncer ensuite avec de la toile émeri.

Avertissements importants

Ne pas appliquer ARTESTUCCO à une température ambiante et/ou du support inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C.

ARTESTUCCO

Consignes de sécurité

Ce produit n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage de dangerosité selon la réglementation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature après usage. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d'information sur ce sujet, consulter la fiche de sécurité.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

ARTESTUCCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PRESTATIONS
Type de liant	polymères insaponifiables
Aspect	pâte blanche/poudre blanche
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1800 ± 20 g/l (produit en pâte)
Application	taloche ou brosse en acier inox
Rendement théorique	2-1 m ² /kg (variable selon l'épaisseur)
Consommation théorique	environ 0,5-1 kg/m ² (variable selon l'épaisseur)
Séchage en surface à 20°C	4 heures environ
Durcissement à 20°C / Recouvrable après	6 heures environ pour 1 mm d'épaisseur

v. 02/2021

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.