



arteMURI® PRG 101 BETONKONTAKT



PRIMAIRE pour l'application de plâtres à base de chaux et de plâtre sur des supports lisses en béton.

Description du produit et domaine d'utilisation

Le PRG 101 est formulé avec des liants synthétiques spéciaux en dispersion aqueuse et inerte à granulométrie sélectionnée et est un pont d'adhérence spécifique utilisé pour améliorer l'adhésion de plâtres à base de chaux et de plâtre sur supports en béton. Il possède un haut pouvoir liant et d'adhésion, a une granulométrie inférieure à 0,8 mm et se présente comme un fond semi-opaque, de couleur verte, apte comme traceur pour vérifier ensuite l'application correcte du plâtre sur toute la surface à traiter. Grâce à sa composition spécifique, le PRG 101 est applicable sur supports en béton précontraint, préfabriqués composites, plaques de plâtre et murs absorbants, anciens et nouveaux

Vantaggi

aspect rugueux
excellente adhésion au support
facilité d'application

PRG 101 BETONKONTAKT

Cahiers des charges

Les surfaces murales en béton et les conglomérats de ciment, peuvent être traités avec le fond adhérent PRG 101 de Fornaci Calce Grigolin, produit à base de liants en dispersion aqueuse et sables siliceux. La consommation minimale de ce produit est de 0,14 l/m².

Consommation et emballage

PRG 101 est livré en emballages de 5 l et 15 l.

La consommation minimale de ce produit est de 0,14 l/m²

Règles de conservation

Craint le gel. Conserver à température comprise entre +5° C et +30° C dans les conteneurs originaux scellés. Dans ces conditions, la durée de vie du produit stocké est d'au moins un an.

Préparation du support

Les surfaces murales à traiter doivent être affinées, sèches, exemptes de poussière et peu adhérentes. Pour lisser et stuquer des imperfections telles que des trous, des fissures ou des chevillures, il faut d'abord intervenir avec un produit approprié ou un mortier de restauration.

Préparation du produit

Diluer en moyenne PRG 101 avec 15-20% en volume d'eau pour les applications à rouleaux et 25-30% pour les applications au pinceau. Bien mélanger. Il est conseillé de le maintenir constamment mélangé pendant l'application

Application

Appliquer une couche de PRG 101 correctement dilué en répartissant uniformément le produit sur la surface. Le produit est pigmenté en vert pour améliorer la visibilité pendant l'application.

Attendez 24 heures et pas plus de l'application de PRG 101, afin de permettre la réticulation complète du produit, et de procéder aux étapes de traitement suivantes.

Afin d'éviter d'éventuelles réductions d'adhérence dues à la poussière, à la saleté ou à la vitrification de l'apprêt, il est recommandé de respecter les délais indiqués

Avertissements importants

Ne pas appliquer PRG 101 avec température ambiante ou du support inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C. Le produit doit être appliqué sur fonds secs qui présentent une humidité non supérieure à 2,5%. Laver avec de l'eau les outils et le matériel immédiatement après l'utilisation.

Consignes de sécurité

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage de danger conformément à la législation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après utilisation, ne pas disperser les récipients dans l'environnement. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

PRG 101 BETONKONTAKT

DONNÉES TECHNIQUES	PERFORMANCES
Type de liant	copolymères acryliques
Aspect	pâte/rugueux/vert
Poids spécifique (EN ISO 2811-1) 25° C±2	1540 ± 20 g/l
Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25° C±2	20.000 ± 2.000 cP
Teneur en COV (DIR. 2004/42/CE)	Amorce fixants. Valeurs limites de l'Union pour les sous-catégories h, type BA 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Application	pinceau, rouleau
Consommation théorique	env. 200 g/m ² (0,14 l/m ²)
Rendement théorique	7,1 m ² /l
Surлаquage	24 heures

v. 05/2022

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.