



arteMURI® UNO ANTIMUFFA



Peinture transpirante fongicide pour intérieur.
Certifié en classe A+ selon la norme UNI ISO EN 16000-9.

Description du produit et champs d'application

UNO ANTIMUFFA est une peinture à l'eau à base de copolymères synthétiques en dispersion aqueuse, de pigments et de charges blanches sélectionnées, sans solvants et à faible teneur en COV (Directive 2004/42/CE), additivée d'un mélange de produits biocides à large spectre d'action qui empêche l'enracinement et la prolifération de moisissures, de champignons et d'algues.

Ce produit a un aspect mat et couvrant, est très transpirant et facile à nettoyer, est facilement applicable, comme une peinture d'intérieur à l'eau classique.

UNO ANTIMUFFA est indiqué en intérieur sur des enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique à finition civile, couches de finition à base de plâtre et des panneaux en placoplâtre. Il est particulièrement indiqué dans les locaux domestiques à forte hygrométrie comme les cuisines, salles de bain, sous-sols, caves, etc. Ce produit a principalement une action préventive contre l'attaque de moisissures, de champignons et d'algues mais peut être également utilisé pour l'assainissement de surfaces déjà détériorées et préalablement peintes.

UNO ANTIMUFFA peut être peint avec le système tintométrique arteMURI.

UNO ANTIMUFFA

Avantages

résistant à la prolifération de moisissures et de bactéries
pour salles de bain et cuisines
aspect mat
excellente couverture et point blanc
excellente transpirabilité
lavable
facilité d'application

Rubriques du cahier des charges

Les surfaces murales intérieures telles que enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique, prémélangés et traditionnels, à finition civile et non, conglomerats de béton et supports en plâtre en tous genres, peuvent être finies avec la peinture à l'eau transpirante, assainissante et fongicide, lisse et veloutée, à haut pouvoir couvrant et parfaitement lavable, UNO ANTIMUFFA de marque Fornaci Calce Grigolin, un produit à base de copolymères synthétiques en dispersion aqueuse à faible teneur en COV, de pigments et charges sélectionnées, additivé d'un mélange de biocides à large spectre d'action contre la prolifération de moisissures et de champignons. Particulièrement indiqué dans les pièces où règne de la vapeur d'eau. La consommation minimum de ce produit est de 0,20 l/m² en deux couches.

Consommation et conditionnement

UNO ANTIMUFFA est livré en emballages de 5 l et 14 l.
La consommation minimum de ce produit est de 0,20 l/m² en deux couches.

Consignes de conservation

Craint le gel. Conserver le produit à une température comprise entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine fermé. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d'un an minimum.

Préparation du support

Les supports neufs et/ou éventuelles réparations (replâtrages) doivent avoir au moins 4 semaines et être propres et secs.

Les supports anciens doivent être solides, secs, exempts d'efflorescences salines et de matières peu adhérentes, soigneusement nettoyés en fonction de la nature et de la coriacité des saletés s'étant déposées sur les surfaces à traiter. Pour lisser et combler les imperfections telles que trous, fissures ou craquelures, intervenir au préalable avec un produit adapté ou du mortier de réparation.

Sur des surfaces déjà peintes, contrôler l'état du film: brosser et/ou poncer les pellicules se détachant, enlever complètement les couches de peinture supérieures n'adhérant plus.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

UNO ANTIMUFFA

Traitement du support

Supports sans moisissures: appliquer directement UNO ANTIMUFFA à titre préventif. L'éventuelle utilisation d'un fixateur sera évaluée en fonction du type de support et de l'état de la peinture existante.

Supports avec moisissures: éviter de broser pour ne pas répandre ultérieurement les spores dans l'environnement et assainir la surface en imprégnant le support avec la solution assainissante SEI OK. Laisser agir au moins 24 heures, après quoi il sera possible nettoyer la surface (en intervenant éventuellement par lavage avec la solution détergente SEI KO de façon à exercer une action oxydante et blanchissante qui facilitera ensuite la peinture. Laisser agir la solution détergente SEI KO pendant 2 heures au moins. Sur mur sec, peindre avec la peinture UNO ANTIMUFFA diluée dans les bonnes proportions.

Préparation du produit

Pour une application au pinceau, diluer dans un volume d'eau de 30% environ pour la première couche, de 25% pour la deuxième couche.

Pour une application au rouleau, diluer dans un volume d'eau de 15-20%.

Dans les deux cas, bien mélanger le tout.

Application

Appliquer une première couche en veillant à étaler le produit uniformément sur la surface au pinceau, au rouleau, par pulvérisation ou au pistolet airless.

Attendre 2-4 heures environ avant d'appliquer la deuxième couche.

Avertissements importants

Ne pas appliquer à une température ambiante et/ou du support inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C et avec une humidité relative supérieure à 75%. Éviter l'application en présence de condensation en surface, sous l'action directe du soleil ou de vent fort. Nettoyer les outils et les appareils avec de l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité

Ce produit n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage de dangerosité selon la réglementation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature après usage. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d'information sur ce sujet, consulter la fiche de sécurité.

UNO ANTIMUFFA

Caractéristiques techniques	Prestations
Type de liant	copolymères en dispersion aqueuse
Aspect	en pâte/pigmenté
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1700 ± 20 g/l
Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	18.000 ± 2.000 cP
Perméabilité à la vapeur d'eau et classification (UNI EN ISO 7783-2)	V = 405 g/m² 24h Classe I (perméabilité élevée)
Épaisseur de la couche d'air équivalente (UNI EN ISO 7783-2)	Sd = 0,052 m
Degré de brillance (UNI EN ISO 2813)	5 -10 gloss, opaque
Teneur en COV (DIR. 2004/42/CE)	Peintures mates pour murs et plafonds intérieurs. Valeurs limites UE par sous-catégorie a, type BA 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Application	pinceau, rouleau, pulvérisation ou pistolet airless
Consommation théorique	environ 160 g/m² par couche (0,10 l/m²)
Rendement théorique	5 m²/l en deux couches
Recouvrable après	2-4 heures

v. 01/2023

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes : les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.