



arteMURI® UNO LAVABILE



Peinture lavable mate pour intérieur.

Certifié en classe A+ selon la norme UNI ISO EN 16000-9.

Résistance au lavage Certifiée selon la norme UNI 10560

Résistance au lavage Certifiée selon la norme UNI EN UNI 11998:2006

Pouvoir couvrant Certifiée selon la norme UNI EN UNI 6504-3:2007

Description du produit et champs d'application

UNO LAVABILE est une peinture à l'eau à base de copolymères synthétiques en dispersion aqueuse, de pigments et de charges sélectionnées, sans solvants ni formaldéhyde et à faible teneur en COV (Directive 2004/42/CE).

Ce produit offre une remarquable résistance au frottement et au lavage, une bonne perméabilité à la vapeur d'eau et un haut pouvoir couvrant. Ce produit s'applique facilement grâce à ses caractéristiques en termes d'étalement et de travail; il permet ainsi d'obtenir un film ayant un agréable aspect mat et velouté. Il permet également d'obtenir des finitions décoratives colorées avec de multiples nuances et teintes pour la décoration intérieure. Grâce à toutes ces caractéristiques, il satisfait tous les besoins des applicateurs professionnels. UNO LAVABILE est indiqué en intérieur sur des enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique à finition civile, sur des couches de finition à base de plâtre et des panneaux en placoplâtre.

UNO LAVABILE peut être peint avec le système tintométrique arteMURI.

UNO LAVABILE

Avantages

aspect mat
excellente sélection de couleurs
excellente point de blanc et couverture
très bonne résistance au frottement et au lavage
facilité d'application

Rubriques du cahier des charges

Les surfaces murales telles que enduits au mortier à base de chaux-liant hydraulique, prémélangés et traditionnels, à finition civile et non, conglomerats de béton et supports en plâtre en tous genres, peuvent être finies avec la peinture à l'eau mate lisse et veloutée, à haut pouvoir couvrant et résistante au lavage UNO LAVABILE de marque Fornaci Calce Grigolin, un produit à base de copolymères en dispersion aqueuse, pigments et charges sélectionnées. La consommation minimum de ce produit est de 0,20 l/m² en deux couches.

Consommation et conditionnement

UNO LAVABILE est livré en emballages de 0,75 l, 5 l et 15 l.
La consommation minimum de ce produit est de 0,20 l/m² en deux couches.

Consignes de conservation

Craint le gel. Conserver le produit à une température comprise entre +5 °C et +30 °C dans son emballage d'origine fermé. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d'un an minimum.

Préparation du support

Les supports neufs et/ou éventuelles réparations (replâtrages) doivent avoir au moins 4 semaines et être propres et secs. Les supports anciens doivent être solides, secs, exempts d'efflorescences salines et de matières peu adhérentes, soigneusement nettoyés en fonction de la nature et de la coriacité des saletés s'étant déposées sur les surfaces à traiter. Pour lisser et combler les imperfections telles que trous, fissures ou craquelures, intervenir au préalable avec un produit adapté ou du mortier de réparation. Éliminer les moisissures ou algues éventuellement présentes avec le détergent SEI KO et assainir ensuite la surface avec le produit assainissant SEI OK.

Sur des surfaces déjà peintes, contrôler l'état du film: brosser et/ou poncer les pellicules se détachant, enlever complètement les couches de peinture supérieures n'adhérant plus.

Traitement du support

Enduits neufs: appliquer une couche de UNO FIX.

Enduit avec présence de peintures minérales (chaux ou silicates): appliquer une couche de UNO FIX ou de ONE MICRO.

Enduits avec présence de peintures synthétiques (acryliques, siloxaniques): appliquer directement.

Ciment/béton/fibrociment: appliquer une couche de ONE MICRO.

Plâtre/placoplâtre neufs: appliquer une couche de UNO FIX ou de ONE MICRO.

Plâtre/placoplâtre peints avec des peintures à la détrempe: appliquer une couche de UNO FIX ou de ONE MICRO.

Plâtre/placoplâtre peints avec des peintures lavables: appliquer directement.

UNO LAVABILE

Préparation du produit

Pour une application au pinceau, diluer dans un volume d'eau de 30% environ pour la première couche, de 25% pour la deuxième couche.

Pour une application au rouleau, diluer dans un volume d'eau de 15-20%.

Dans les deux cas, bien mélanger le tout.

Application

Appliquer au pinceau, au rouleau, par pulvérisation ou pistolet airless en veillant à étaler le produit uniformément sur la surface. Attendre 2-4 heures environ avant d'appliquer la deuxième couche.

Avertissements importants

Ne pas appliquer à une température ambiante et/ou du support inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C et avec une humidité relative supérieure à 75%. Éviter l'application en présence de condensation en surface, sous l'action directe du soleil ou de vent fort. Nettoyer les outils et les appareils avec de l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité

Ce produit n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage de dangerosité selon la réglementation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature après usage. Laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d'information sur ce sujet, consulter la fiche de sécurité.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes : les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

UNO LAVABILE

Caractéristiques techniques	Prestations
Type de liant	copolymères en dispersion aqueuse
Aspect	en pâte/pigmenté
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1500 ± 20 g/l
Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	18.000 ± 2.000 cP
Perméabilité à la vapeur d'eau et classification (UNI EN ISO 7783-2)	V = 290 g/m² 24h Classe I (perméabilité élevée)
Épaisseur de la couche d'air équivalente (UNI EN ISO 7783-2)	Sd = 0,072 m
Degré de brillance (UNI EN ISO 2813)	5 -10 gloss, opaque
Teneur en COV (DIR. 2004/42/CE)	Peintures mates pour murs et plafonds intérieurs. Valeurs limites UE par sous-catégorie a, type BA 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Application	pinceau, rouleau, pulvérisation ou pistolet airless
Consommation théorique	environ 150 g/m² par couche (0,10 l/m²) au rouleau/ pinceau environ 660 g/m² par couche (0,44 l/m²) au pulvérisation/pistolet airless
Rendement théorique	5 m²/l en deux couches au rouleau/pinceau 2,5 m²/l en deux couches au pulvérisation/pistolet airless
Recouvrable après	2-4 heures

Caractéristiques techniques	Prestations
Résistance au lavage et classification (UNI 10560) Rapport n° 027/L du 28/01/2013. GFC Chimica srl - Ferrara	>7.000 cycles, hautement résistant
Résistance au frottement humide et aptitude au nettoyage des revêtements (UNI EN ISO 11998 : 2006) Rapport n° 464/L du 28/10/2016. GFC Chimica srl - Ferrara	Ldft = 11.92 CLASSE 2
Pouvoir couvrant (UNI EN UNI 6504-3:2007) Rapport n° 464/L du 28/10/2016. GFC Chimica srl - Ferrara	Pouvoir couvrant en une couche: CLASSE 3 Pouvoir couvrant en deux couches: CLASSE 2

v. 02/2022