

veziva

CEMENTO

Tipo II/A-LL 32.5 R
Tipo II/B-LL 32.5 R



Opis proizvoda

Hidraulično vezivo dobiveno mljevenjem klinkera Portland, prirodnog vapnenca i gipsa, s mehaničkom otpornošću na pritisak nakon 28 dana, na plastičnom malteru, većom od 32,5 N/mm².

Isporuka i skladištenje

CEMENTO Tipo II/B-LL 32.5 R se isporučuje u vrećama na omotanoj palet ili rasuto.

Skladištiti na svježem, suhom i ne prozračivanom mjestu. Održavati pakovanje čitavim. Ipotrijebiti unutar datuma naznačenog na vreći.

Kvaliteta i podrška

Kalibrirani i ustaljeni sastav osiguran je automatskim postrojenjem za doziranje i svakodnevnim kontrolama u laboratoriju. Kvalificirano tehničko osoblje je na raspolaganju za pružanje podrške na gradilištu te za davanje svakog savjeta korisnog za primjenu. Kontrolirano na izvoru prema normi UNI EN 197/1.

Polja primjene

Betoni, već i prethodno spravljeni, jednostavni ili armirani s dobrim početnim otpornostima, u ne previše agresivnim ambijentima. Betoni za industrijske i cestovne podove ili za izrađevine (razni blokovi, pasice i sl.).

Tehnički podaci po normi UNI EN 197/1

	Tipo II/A-LL 32.5 rasuto	Tipo II/B-LL 32.5 vreća
Sulfati (poput SO ₃)	≤ 3,5%	≤ 3,5%
Kloridi	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Vrijeme do početka vezivanja	≥ 75 min.	≥ 75 min.
Otpornost na pritisak nakon 2 dana	≥ 10 N/mm ²	≥ 10 N/mm ²
Otpornost na pritisak nakon 28 dana	≥ 32,5 N/mm ²	≥ 32,5 N/mm ²

Upozorenja

Osjetljivo na vlagu.

Iznosni podaci se odnose na ispitivanja kontrole kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultira i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da korisnik mora provjeriti opreznost upotrebe proizvoda pružajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridržava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve najave.

