

## malteri iz piave

# MALTA BASTARDA

Mješoviti malter tradicionalnog tipa



### Opis proizvoda

Prethodno dozirana Malta Bastarda na bazi odabranih punila, hidratiziranog vapna, hidrauličnog veziva, eminentno hidrauličnog vapna i specifičnih dodataka.

### Isporuka i skladištenje

MALTA BASTARDA se isporučuje u polietilenskim vrećama na omotanoj paleti. Skladištiti na svježem, suhom i neventiliranom mjestu. Čuvati u originalnom pakiranju. Koristiti unutar datuma isteka naznačenog na vreći.

### Priprema podloga i način primjene

Podloge za obradu moraju biti slobodne od prašine, oštećenja, ulja i masnoća. Pri visokim temperaturama savjetuje se dobro namočiti opeku prije postavljanja. Za nanašanje djelovati kako slijedi: pripremiti smjesu dozirajući oko 9-12 litara za svakih 100 kg proizvoda; miješati u betonirki i eventualno dodati vode do postizanja optimalnog sadržaja (izbjegavati predugo miješanje u betonirki); pristupiti montaži nakon postavljanja pravaca i vertikala, vodeći računa o izvođenju ispravnog postavljanja svakog pojedinog elementa.

### Područja primjene

MALTA BASTARDA je malter za zidanje koji nalazi primjenu u svim tipovima vanjskog i unutarnjeg zidanja. S obzirom na visoku mehaničku otpornost pogodan je i za nosive zidove.

### Stavke popisa radova

Elementi korišteni za podizanje zidova, bilo unutarnjih, tako i vanjskih, tipa šuplje opeke, cementnih blokova i t.d. moraju biti pažljivo obloženi prethodno doziranim malterom tipa MALTA BASTARDA od Fornaci Calce Grigolin, na bazi odabranog punila, zračnih i hidrauličnih veziva i specifičnih dodataka za poboljšanje obradivosti i prijanjanja, za pomiješati samo vodom do postizanja optimalnog sadržaja. Tako spravljeni malter imat će otpornost nakon 28 dana veću od 7 N/mm.

### Tehnički podaci prema norma UNI EN 998-2

Maksimalni promjer	4 mm
Vrijeme primjene	2 h
Voda za miješanje	9-12 %
Najmanja debljina primjene	0,5 cm
Meh. otp. na savijanje nakon 28 dana	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Meh. otp. na talk nakon 28 dana	> 7 N/mm <sup>2</sup>
Paropropusnost $\mu$	15/35 (tablična vrijednost)
Otp. na početno rezanje	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tablična vrijednost)
Sadržaj klorida	< 0,01 %
Reakcija na vatru	klasa A1
Termička provodljivost $\lambda$	1,12 W/mk (tablična vrijednost)

### Upozorenja

Ne miješati MALTA BASTARDA s drugim tvarima. Izbjegavati nagle promjene temperature u fazi vezivanja; proizvod zaštititi od smrzavanja i naglog isušivanja. Savjetuje se ne koristiti MALTA BASTARDA pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C. Dobro namočiti podloge prije postavljanja. Ne primjenjivati na smrznutim podlogama.

