



PALLADIO® AB 00

Rasante finissimo in polvere a base di MICROCALCE CL 90-S e calce idraulica naturale NHL 5.



Descrizione del prodotto

PALLADIO AB 00 è un prodotto per la rasatura a civile liscia di intonaci nuovi, interni o esterni, a base di MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce Grigolin, idrato di calce micronizzato a elevata purezza (fiore di calce) CL 90-S secondo UNI EN 459-1, calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati con granulometria massima di 0,1 mm di carbonato di calcio.

Campi di impiego

PALLADIO AB 00 è un prodotto particolarmente indicato per l'esecuzione di rasatura liscia a civile su intonaci nuovi in malta bastarda o premiscelati in genere. PALLADIO AB 00 è applicabile anche su superficie esistente, per eseguire una rasatura liscia a civile, previa eliminazione di pittura esistente e applicazione di prodotto fissativo arteMURI F4 SIL.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adeguatezza nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

AB 00

Preparazione supporti

Il prodotto PALLADIO AB 00 deve essere applicato su intonaci puliti, privi di polvere e parti inconsistenti, residui di vecchie pitture, efflorescenze saline, oli, disarmanti, muffe ed altro materiale organico.

Preparazione del prodotto

Preparare l'impasto aggiungendo, ad ogni sacco da 25 kg di PALLADIO AB 00 circa 7,5 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

L'impasto così ottenuto è lavorabile per 6 ore.

Dopo essere stato lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare prima dell'applicazione.

Modalità di applicazione

Il prodotto PALLADIO AB 00 va applicato normalmente con la spatola metallica con uno spessore di 1,00 mm per mano. L'eventuale lavorazione della seconda mano, applicata quando la prima è perfettamente rassodata, circa 24 ore dopo, deve essere eseguita in fase plastica, operando movimenti incrociati e regolari con spatola di acciaio inox a creare una superficie liscia, da tingeggiare con i prodotti della linea arteMURI.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO AB 00 viene fornito in sacchi su pallet con estensibile.

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Avvertenze

Non mescolare PALLADIO AB 00 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante le fasi di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare PALLADIO AB 00 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.

DoP, documentazione CE e scheda di sicurezza del prodotto sono disponibili e scaricabili dal sito www.fornacigrigolin.it

AB 00

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Classificazione secondo UNI EN 998-1	GP-CSII-W0
Massa volumetrica apparente	1200 kg/m ³
Adesione al supporto	≤ 0,4 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	W0
Acqua d'impasto	ca. 28%
Granulometria max	< 0,1 mm
Consumo teorico	ca. 2 kg/m ²
Resistenza meccanica a compressione 28 gg	categoria CS II
Permeabilità al vapore	μ = 10
Conducibilità termica (valore tab.) λ ₁₀	0,38 W/mK
Reazione al fuoco	A1

v. 10/2025

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.