







Rasante di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti con curva selezionata e granulometria massima di 1,2 mm.

Grigolin

www.fornacigrigolin.it

polivalente, a base di calce idraulica naturale

Descrizione del prodotto

AB 12 è un rasante naturale di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti con curva selezionata e granulometria massima di 1,2 mm.

AB 12 ha le seguenti caratteristiche:

- ad elevata purezza;
- a basso contenuto di sali solubili;
- resistente agli agenti atmosferici;
- non forma barriera al vapore.

Campi di impiego

AB 12 è il prodotto ideale per i seguenti utilizzi:

- come regolatore di assorbimento per intonaci nuovi di diversa natura eseguiti con i prodotti della linea PALLADIO:
- per la rasatura di regolarizzazione/ponte di aderenza di intonaci esistenti, previa adeguata preparazione e applicazione di prodotto arteMURI F4 SIL;
- per rasature armate;
- come fondo per l'applicazione di pitture traspiranti in calce.



AB 12

Preparazione supporti

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili.

Modalità di applicazione

Preparare l'impasto aggiungendo, ad ogni sacco da 25 kg di AB 12, circa 6 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L'impasto così ottenuto è lavorabile per 6 ore.

Dopo essere stato lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la spatola metallica con uno spessore di 2-3 mm per mano.

L'eventuale lavorazione a frattazzo della seconda mano, applicata quando la prima è perfettamente rassodata, 24 ore dopo, deve essere eseguita in fase plastica facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il fratazzo di spugna fino a ottenere una finitura di tipo "civile fine".

Prima di operare la finitura colorata finale, attendere almeno la completa maturazione.

Fornitura e stoccaggio

AB 12 viene fornito in sacchi da 25 kg su pallet con estensibile.

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Avvertenze

Non mescolare AB 12 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante le fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare AB 12 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.

DoP, documentazione CE e scheda di sicurezza del prodotto sono disponibili e scaricabili dal sito www.fornacigrigolin.it





AB 12

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Classificazione secondo UNI EN 998-1	GP-CSIII-W1
Massa volumica allo stato indurito	1450 kg/m³
Adesione sul laterizio tipo di frattura "A"	0,8 MPa
Assorbimento d'acqua	W1
Acqua d'impasto	ca. 24% (ca. 6,00 l/sacco)
Granulometria max	< 1,2 mm
Spessore di applicazione	2 - 3 mm per mano
Resistenza meccanica a compressione 28gg	categoria CS III
Permeabilità al vapore	$\mu = 9$
Consumo	ca. 3-4 kg/m²
Conducibilità termica (valore tab.) $\lambda_{_{10}}$	0,38 W/mK
Reazione al fuoco	A1

v. 10/2025

