



arteMURI® PRG SL T



**FISSATIVO CONSOLIDANTE TRASPARENTE AL SOLVENTE
INODORE, PER ESTERNI**

Descrizione del prodotto e campi di impiego

PRG SL T è un fissativo trasparente a base di copolimeri stirolo-acrilici sciolti in solventi a basso impatto odoroso.

Il legante contenuto nel prodotto, grazie all'elevato potere di penetrazione, riesce a raggiungere attraverso i pori della superficie le zone più profonde del supporto. Una volta evaporati i solventi, si origina un film elastico, tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento e la degradazione degli intonaci e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato. Il prodotto possiede un'ottima resistenza all'alcalinità per cui risulta idoneo per l'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo, in particolare deve essere utilizzato per consolidare e fissare al supporto vecchi strati di pitture sia minerali che sintetiche e come primer d'adesione nel ciclo di protezione del cemento armato.

Vantaggi

alto potere di penetrazione
ottimo potere consolidante
ottima idrorepellenza

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

PRG SL T

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, conglomerati in calcestruzzo, nuovi, stagionati o con la presenza di vecchie tinteggiature, possono essere trattati con il fissativo e consolidante PRG SL T di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri stirolo-acrilici sciolti in soluzione e a basso impatto odoroso. Il consumo di tale prodotto per supporti mediamente assorbenti è pari a 0,12 l/m², variabile a seconda dell'assorbimento del supporto.

Consumo e confezione

Il prodotto è fornito in imballi da 5 l e 25 l. Il consumo di tale prodotto per supporti mediamente assorbenti è pari a 0,12 l/m², ma è variabile a seconda dell'assorbimento del supporto.

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati.

Preparazione del supporto

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Preparazione del prodotto

PRG SL T generalmente non necessita di essere diluito prima dell'applicazione. In presenza di superfici molto compatte e poco assorbenti, invece, il prodotto può essere diluito fino al 50% con idoneo diluente sintetico inodore, e comunque in misura da tale da evitare la comparsa di zone dall'aspetto traslucido (vetrificate) che comprometterebbero l'adesione degli strati successivi. In entrambi i casi mescolare bene il tutto.

Applicazione

Applicare uno strato a pennello o rullo in modo uniforme e senza colature.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

PRG SL T

Avvertenze importanti

Il prodotto non contiene acqua, per cui può essere applicato anche con temperature prossime a +0°C. Il prodotto è infiammabile. L'adesione e la funzionalità del prodotto al supporto non è garantita su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità, pertanto in questi casi è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature con diluente sintetico o acqueragia. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza, sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

PRG SL T

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	copolimeri stirolo-acrilici in soluzione
Aspetto	fluido incolore
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	820 ± 20 g/l
Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2)	Non altera la permeabilità al vapore del supporto
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BS 750 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV
Applicazione	pennello, rullo
Consumo teorico	ca. 100 g/m ² (0,12 l/m ²) una mano
Resa teorica	8,3 m ² /l
Sovraverniciatura	16 ore

v. 10/2024

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.