




GRIGOKOLL® PROX



Adesivo cementizio tixotropico a tempo aperto prolungato, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 5 mm.

Descrizione del prodotto

Adesivo cementizio (C) standard (1), resistente allo scivolamento (T), con tempo prolungato (E) per pose a parete e pavimento, di piastrelle e mosaici ceramici su supporti assorbenti. Prodotto per uso professionale.

Ambiente di utilizzo

interno – esterno

Campi di impiego

- pavimento
- parete
- soffitto

Destinazione d'uso

Edifici residenziali, locali pubblici e commerciali.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

GRIGOKOLL® PROX

Supporti compatibili

massetti cementizi tradizionali o autolivellanti
massetto alleggerito PLANOMIX CAM rispettando le specifiche della scheda tecnica e consultando preventivamente l'ufficio tecnico Fornaci Calce Grigolin SpA
intonaci cementizi tradizionali o premiscelati ($R_{ta} \geq 1 \text{ N/mm}^2$)
pannelli in fibrocemento
massetti e intonaci a base anidrite, solfato di calcio o gesso previo trattamento con primer isolante PRIMER IDROX almeno 6 h prima della posa

Supporti non compatibili

legno, superfici metalliche, gomma, PVC, linoleum, guaine bituminose
lastre di marmo, pietre naturali, materiali ricomposti soggetti a macchiatura e deformazioni per umidità
calcestruzzo non stabile o adeguatamente stagionato
calcestruzzo prefabbricato sottoposto a forti sollecitazioni e movimenti
sottofondi soggetti a risalita di umidità: prima della posa prevedere idonea barriera vapore che blocchi la risalita capillare
supporti fessurati, meccanicamente friabili, instabili, non adeguatamente stagionati: prima della posa prevedere telo desolidarizzante o barriera vapore che renda indipendente il massetto dal sottofondo

Idoneo per la posa

- monocotture, bicotture, maioliche, cotto
- gres, gres porcellanato, clinker su sottofondi assorbenti
- mosaici ceramici
- listelli e materiali con profilo regolare o rovescio incavato

Non utilizzare per incollare

- legno, materiali metallici, gomma, PVC, linoleum
- piastrelle ceramiche di grande formato o a sezione sottile
- mosaici vetrosi
- pietre naturali o materiali ricomposti

Caratteristiche supporti

stagionati, compatti, resistenti, integri, stabili dimensionalmente
puliti, privi di polvere, sporco, grasso, vernici, resine, cere, disarmanti
sufficientemente asciutti: la % umidità residua massima è stabilita dalla norma UNI 11371 e deve essere misurata mediante igrometro a carburo secondo la UNI 10329

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

GRIGOKOLL® PROX

Tipologie massetto

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| massetto cementizio (CT) | senza impianto di climatizzazione | ≤ 3% |
| | con impianto di climatizzazione | ≤ 3% (dopo shock termico) |
| massetto a base anidrite (CA) | senza impianto di climatizzazione | ≤ 0,5% |
| | con impianto di climatizzazione | ≤ 0,3% (dopo shock termico) |

in ogni caso posare su massetti cementizi stagionati almeno 28 giorni, a meno che non siano utilizzati speciali sottofondi della Società Fornaci Calce Grigolin Spa a veloce asciugamento, la presa normale e il ritiro controllato quali MIXCEM PRONTO, MIXCEM FIBRATO, MIXCEM STEEL, BASEMIX o massetti confezionati con BASEFORTE® LR 30.

Condizioni di posa

da +5°C a +35°C

Preparazione impasto

mettere la corretta dose di acqua pulita (6,5 – 7,0 lt di acqua per sacco) in idoneo contenitore, aggiungere progressivamente l'adesivo PROX mescolando con trapano miscelatore sino a ottenere una consistenza omogenea priva di grumi, lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, mescolare nuovamente e utilizzare

Posa impasto

Utilizzare una spatola con dentatura adeguata al formato della piastrella da posare. inumidire leggermente supporti porosi fortemente assorbenti, tale accorgimento prolunga la capacità bagnante dell'adesivo.

Utilizzando la parte liscia della spatola applicare un primo strato di PROX al fine di garantire la perfetta adesione al supporto, utilizzando la parte dentata della spatola riportare un adeguato strato di adesivo funzionale a garantire la completa bagnatura e quindi il perfetto allettamento della piastrella.

Eeguire la doppia spalmatura, garanzia di totale bagnatura e perfetto allettamento, applicando l'adesivo PROX sul supporto e sul retro della piastrella nei seguenti casi:

- posa di pavimenti e rivestimenti in esterno
- posa di pavimenti e rivestimenti in interno con lato superiore 60 cm

Verificare che l'adesivo posato non abbia formato una pellicola superficiale che potrebbe compromettere la perfetta bagnatura della piastrella, in tali casi rompere il film superficiale agendo nuovamente sull'adesivo con la spatola dentata.

Spessore massimo adesivo

5 mm

GRIGOKOLL® PROX

Consumo adesivo

3 – 6 kg/m² (in base al formato piastrella, spessore adesivo e planarità supporto)

Voce di capitolato

Posa in opera in interno e all'esterno secondo le norme UNI 11493-1 e UNI 11714-1, di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellano, mosaici ceramici, piastrelle in edifici residenziali, mediante adesivo cementizio a prestazioni standard, ridotto scivolamento verticale, tempo aperto prolungato tipo GRIGOKOLL® PROX di Fornaci Calce Grigolin classificato C1TE in conformità alla norma EN 12004. I supporti dovranno risultare stagionati, sufficientemente asciutti, compatti, resistenti, integri e stabili dimensionalmente. Saranno previsti sulla pavimentazione opportuni giunti di dilatazione di larghezza non inferiore a 8 mm perfettamente coincidenti ai sottostanti giunti di frazionamento del massetto. Pavimentazioni esterne: superficie massima non frazionata pari a 10 m², riquadri con geometria regolare 3x3 m o 4x2,5 m. Eseguire la sigillatura del giunto con sigillante siliconico o poliuretano. Pavimentazioni interne: superficie massima non frazionata pari a 25 m², riquadri con geometria regolare 5x5 m o 6x4 m. Le fughe della pavimentazione saranno stuccate mediante apposito stucco cementizio ad elevate prestazioni e ridotto assorbimento capillare tipo FUGASTYLE® CEM 1_8 di Fornaci Calce Grigolin classificato CG2WA in conformità alla norma EN 13888.

Avvertenze

Eseguire la posa su supporti puliti, resistenti, compatti, stagionati, integri, privi di fessurazioni, asciutti, stabili, senza umidità di risalita capillare.

Non eseguire la posa su sottofondi riscaldati da sole battente, con acqua ristagnante o in presenza di ghiaccio.

Durante la stagione estiva in presenza di elevate temperature o ventilazione posare l'impasto su superfici limitate per evitare l'eventuale filmazione dell'adesivo che potrebbe compromettere la completa bagnatura e il perfetto allettamento della piastrella.

Realizzare l'impasto rispettando la quantità di acqua specificata, eventuali eccessi comporterebbero ritardi nei tempi di indurimento e variazioni delle prestazioni meccaniche finali dell'adesivo.

Risalite capillari di umidità dal sottofondo potrebbero produrre variazioni cromatiche dello stucco nelle fughe e creare rigonfiamenti o macchiatura di materiali sensibili all'umidità, in tali casi prima della posa della pavimentazione, valutare eventuale barriera al vapore.

Non eseguire la posa su supporti fessurati, instabili, non adeguatamente stagionati o sottoposti a forti escursioni termiche e sollecitazioni meccaniche.

Il prodotto non risulta idoneo per eseguire pose ove previsti tempi ridotti per la transitabilità o la rapida messa in servizio della pavimentazione.

Nelle 48 ore successive alla posa proteggere la pavimentazione da pioggia, sversamenti di acqua, gelate o sole battente.

Consultare preventivamente la scheda dati di sicurezza affinché sia garantito un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.

Per tutto quanto non specificato si rimanda alla corretta pratica esecutiva e alle normative tecniche applicabili.

- UNI EN 13813: Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti.
- UNI EN 10329: Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili.
- UNI EN 1264-4: Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti – Parte 4: Installazione.
- UNI 11493-1: Piastrellature ceramiche a pavimento e parete - Parte 1: Istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione.
- UNI 11714-1-2018: Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 1: Istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione.

GRIGOKOLL® PROX

Confezioni

Sacchi carta da 25 kg su pianale da 54 sacchi. Sfuso in silo.

Conservazione

12 mesi

PROX grigio: la data di scadenza è riportata sul sacco.

PROX bianco: la data di produzione è riportata sul sacco.

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro la data di scadenza.

GRIGOKOLL® PROX

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|--------------|
| Normativa di riferimento | UNI EN 12004 |
| Classificazione | C1TE |

POLVERE PREMISCELATA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Aspetto | bianco - grigio |
| Residuo solido | 100% |
| Fuso granulometrico | 0 – 0,5 mm |
| Massa volumica apparente polvere | 1350 kg/m ³ |

MALTA FRESCA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Acqua di impasto | 26 – 28 % (6,5 – 7,0 lt ogni sacco) |
| pH impasto | ≥ 12 |
| Massa volumica della malta fresca | 1650 kg/m ³ |
| Tempo di riposo impasto | 5 minuti |
| Tempo aperto | ≥ 30 minuti |
| Tempo di correzione | ≥ 40 minuti |
| Durata dell'impasto | 6 – 8 ore |

REQUISITI PRESTAZIONALI

| Prestazione | Metodo di prova | Requisito | Prestazione |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Adesione iniziale | EN 1348 punto 8.2 | ≥ 0,5 N/mm ² | ≥ 1,2 N/mm ² |
| Adesione dopo azione del calore | EN 1348 punto 8.3 | ≥ 0,5 N/mm ² | ≥ 0,8 N/mm ² |
| Adesione dopo immersione in acqua | EN 1348 punto 8.4 | ≥ 0,5 N/mm ² | ≥ 1,1 N/mm ² |
| Adesione dopo cicli gelo – disgelo | EN 1348 punto 8.5 | ≥ 0,5 N/mm ² | ≥ 1,2 N/mm ² |
| Classe di reazione al fuoco | EN 12004 | classe dichiarata | Classe E |

INDICAZIONI

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Tempo di transitabilità | 24 – 48 ore | |
| Stuccatura fughe | parete | 4 - 8 ore |
| | pavimento | 24 - 48 ore |
| Messa in servizio | 24 ore | |
| Levigatura pavimento | 14 giorni | |
| Riempimento strutture immerse continuamente in acqua come piscine e vasche | 21 giorni | |
| Condizioni di esercizio | da -30°C a +90°C | |

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

GRIGOKOLL® PROX

PRESCRIZIONI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Giunti strutturali | I giunti strutturali devono essere scrupolosamente rispettati e quindi mantenuti tal quali nel massetto e sulla pavimentazione |
| Giunto perimetrale (UNI 11493-1) | La bandella comprimibile di larghezza pari almeno a 8 mm presente nel giunto perimetrale del massetto deve essere tagliata dopo la posa a filo con il piano della pavimentazione, la piastrella deve risultare distanziata 8 - 10 mm da pareti, pilastri, bordi, soglie e tutti gli elementi verticali |
| Giunti di dilatazione (UNI 11493-1) | I giunti di dilatazione presenti sulla pavimentazione devono risultare perfettamente coincidenti ai sottostanti giunti di frazionamento del massetto e avere larghezza non inferiore a 8 mm. Pavimentazioni esterne: superficie massima non frazionata pari a 10 m ² , riquadri con geometria regolare 3x3 m o 4x2,5 m. Eseguire la sigillatura del giunto con sigillante siliconico o poliuretano. Pavimentazioni interne: superficie massima non frazionata pari a 25 m ² , riquadri con geometria regolare 5x5 m o 6x4 m. Eseguire la sigillatura del giunto con sigillante siliconico o utilizzando giunti di dilatazione prefabbricati. |

In presenza di impianto di climatizzazione la posa della pavimentazione deve essere eseguita tassativamente dopo il collaudo termico dell'impianto (shock termico) da eseguire rispettando le specifiche della norma UNI EN 1264-4

v. 03/2026