



I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati; pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.



arteMURI® MURI ONE



Smalto murale lucido o satinato, superlavabile per interni. Idoneo per la verniciatura in presenza di alimenti secondo norma UNI 11021:2002.

Certificato in classe A+ secondo norma UNI ISO EN 16000-9.

Resistenza al lavaggio Certificata secondo la Norma UNI 10560.

Resistenza alla pulibilità Certificata secondo la Norma UNI EN ISO 11998:2006.

Potere coprente Certificato secondo la Norma UNI EN ISO 6504-3:2007.

Descrizione del prodotto e campi di impiego

MURI ONE è uno smalto idrodiluibile inodore composto da copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate che conferiscono al supporto trattato un'elevata protezione e resistenza allo sfregamento e al lavaggio. Esente da solventi, formaldeide e con bassissimi livelli di VOC (Direttiva 2004/42/CE). Grazie alla facilità di applicazione, alla ottima dilatazione e alla possibilità di ottenere molteplici tonalità, MURI ONE consente di ottenere una decorazione del supporto dal gradevole aspetto lucido o satinato.

MURI ONE è certificato idoneo per la verniciatura di ambienti in presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021:2002 e, di conseguenza risponde ai requisiti richiesti dal sistema di controllo igienico HACCP, in vigore nelle industrie alimentari.

MURI ONE è tintegegiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

MURI ONE

Vantaggi

finitura decorativa lucida o satinata
elevata resistenza al lavaggio
ottimo punto di bianco
buona dilatazione e pienezza

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso in vario genere, possono essere rifiniti con lo smalto murale inodore per interni, di elevata copertura e resistenza al lavaggio, MURI ONE di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri in dispersione acquosa a basso VOC, pigmenti e cariche selezionate. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m² a due mani.

Consumo e confezione

MURI ONE viene fornito in imballi da 5 l e 15 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Trattamento del supporto

Intonaci nuovi: applicare una mano preliminare di MURI ONE diluito con circa 50% d'acqua.
Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati): verificare l'adesione. Applicare una mano di ONE MICRO.

Intonaci con presenza di pitture sintetiche (acriliche, silossaniche): applicare direttamente.

Cemento/calcestruzzo/fibrocemento: applicare una mano di ONE MICRO.

Gesso/cartongesso nuovi: applicare una mano preliminare di MURI ONE diluito con circa 50% d'acqua.

Gesso/cartongesso tinteggiati con tempere: asportare completamente la tempera.

Gesso/cartongesso tinteggiati con lavabili: applicare direttamente.

MURI ONE

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire con circa il 20% in volume d'acqua per la prima mano, con circa il 10% per la seconda.

Per applicazioni a rullo diluire con circa il 10% in volume d'acqua.

In entrambi i casi mescolare bene il prodotto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo almeno 8-12 ore procedere con l'applicazione del secondo strato.

Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l'uso.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

MURI ONE

| DATI TECNICI | PRESTAZIONI |
|---|---|
| Tipo di legante | copolimeri acrilici |
| Aspetto | in pasta/pigmentato |
| Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2 | 1200 ± 20 g/l (tipo lucido) 1250 ± 20 g/l (tipo satinato) |
| Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2 | 7.000 ± 2.000 cP |
| Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2) | V = 45 g/m ² 24h Classe II (media permeabilità) |
| Spessore dello strato d'aria equivalente (UNI EN ISO 7783-2) | Sd = 0,467 m |
| Grado di brillantezza (UNI EN ISO 2813) | > 60 gloss, (tipo lucido) 25 - 35 gloss (tipo satinato) |
| Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE) | Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valori limiti UE per sottocategoria b , tipo BA 100 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV |
| Applicazione | pennello, rullo, spruzzo o airless |
| Consumo teorico | ca. 90 g/m ² per mano (0,07 l/m ²) |
| Resa teorica | 7,1 m ² /l a due mani |
| Sovraverniciatura | 8-12 ore |

| DATI TECNICI | PRESTAZIONI |
|--|---|
| Resistenza al lavaggio e classificazione (UNI 10560) Report n° 139/L del 27/06/2008. GFC Chimica srl - Ferrara | >10.000 cicli Altamente Resistente |
| Resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità (UNI EN ISO 11998:2006) Report n° 464/L del 28/10/2016. GFC Chimica srl - Ferrara | Ldft = 2.32 CLASSE 1 |
| Potere coprente (UNI EN ISO 6504-3 :2007) Report n° 464/L del 28/10/2016. GFC Chimica srl - Ferrara | Potere coprente ad una mano: CLASSE 4 Potere coprente a due mani: CLASSE 3 |

v. 02/2019