

SEI NEUTRO

Neutralizzante minerale per superfici murali esterne e interne

Descrizione prodotto e campi di impiego

SEI NEUTRO è una miscela a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa; coniuga ottimamente le funzioni di penetrazione e impregnazione, mantenendo così inalterate le caratteristiche minerali delle superfici.

SEI NEUTRO esercita un'azione di cristallizzazione dei sali nei capillari dell'intonaco, arrestando così lo sfarinamento e il processo di degrado delle superfici minerali e migliorando il grado di adesione dell'idropittura di finitura.

Il prodotto è particolarmente indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie difficili di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazze dovute a vecchie infiltrazioni d'acqua. SEI NEUTRO evita l'affioramento dei difetti sulla superficie successivamente trattata con qualsiasi tipo di idropittura.

SEI NEUTRO può essere applicato sia su superfici interne che esterne, tipo intonaci di malta a base calce-legante idraulico, gesso, pannelli in cartongesso e vecchie pitture ben aderenti.

Vantaggi

regolatore minerale per superfici

blocca lo sfarinamento delle superfici

evita l'affioramento di macchie dopo il trattamento di verniciatura

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere, possono essere trattati con il neutralizzante minerale SEI NEUTRO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,10 l/m².

Consumo e confezione

SEI NEUTRO viene fornito in imballi da 5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,10 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Nel caso di superfici murali nuove, si raccomanda di accertarsi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni. Ripulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Nel caso di superfici poco assorbenti si consiglia di diluirlo con il 100% d'acqua.

Applicazione

Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo. Nel caso di superfici a base gesso e in cartongesso, procedere con l'applicazione di due mani di SEI NEUTRO, bagnato su bagnato.

Avvertenze importanti

Il prodotto è inodore e non infiammabile. Durante l'applicazione proteggere eventuali parti metalliche, marmi e vetri dal contatto con SEI NEUTRO. Per la neutralizzazione di macchie, porre particolare cura nell'impregnazione dei margini delle zone compromesse. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia le superfici murali esterne per almeno 24 ore.

Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza, sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche - Prestazionali

Tipo di legante	Miscela acquosa di sali minerali
Aspetto	Fluido/semitrasparente
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1220 ± 20 g/l
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Consumo teorico	ca. 120 g/m ² (0,10 l/m ²)
Resa teorica	10 m ² /l
Sovraverniciatura	24 ore