

lepila in gradbena lepila lepila

AGR 180

Malta z izredno hitrim oprijemom



Opis izdelka

Posebna visokoodporna malta, izdelana iz hidravličnih veziv, s hitrim oprijemom, z izbranim agregatom in posebnimi dodatki za boljšo obdelavo in hiter oprijem. Posebna sestava daje izdelku tiksotropično konsistenco.

Dobava in skladiščenje

AGR 180 se dobavi v posebnih vrečah na paletah, ovitih s toplotno varjeno folijo. Hranite na hladnem in suhem kraju, na varnem pred vetrom. Pazite, da ostane embalaža nepoškodovana. Porabite do roka trajanja, navedenega na vreči.

Priprava podlag in načini nanosa

Na polagalni površini ne sme biti prahu in umazanije. Morebitne ostanke olj, maščob, voskov, okrušenih delov oziroma delov, ki odstopajo, morate predhodno natančno odstraniti.

Površina mora biti v vsakem primeru mokra. Pri vpojnih površinah (kot je opeka ali mešana vrsta gradnje) morate podlago dobro namočiti. Ročno pripravite zmes, pri čemer AGR 180 počasi zmešate s približno 21% vode, da dobite homogeno zmes brez grudic.

Ne mešajte več kot 30 sekund. Dobljeno zmes lahko obdelujete 2-3 minute pri +20°C. V nobenem primeru snovi ne poskušajte dodajati vode, da bi jo lahko ponovno obdelovali.

Možnosti uporabe

AGR 180 se uporablja za montažo slepih podbojev in lesenih ali kovinskih okvirov, za pritrjevanje električnih zaščitnih cevi in doz ter cevi, sanitarne napeljave, tečajev, nosilcev za radiatorje. Uporablja

se tudi za kitanje in tesnjenje betonskih vodov, cestnih pokrovov in za popravilo na mestih, kjer pušča voda.

Lastnosti

Za montažo slepih podbojev in lesenih ali kovinskih okvirov, za pritrjevanje električnih zaščitnih cevi in doz ter cevi, sanitarne napeljave, tečajev, nosilcev za radiatorje, betonskih vodov in cestnih pokrovov uporabite malto s hitrim oprijemom tipa AGR 180 proizvajalca Fornaci Calce Grigolin, izdelano na osnovi visoko odpornih hidravličnih veziv s hitrim oprijemom, izbranega agregata in posebnih dodatkov za boljšo obdelavo zmesi in zelo hiter oprijem. Posebna sestava daje izdelku tiksotropično konsistenco. Na podlagi ne sme biti prahu, ostanke olj, ločilnih sredstev, eflorescenc od soli oziroma saj in mora biti zglajena ter dobro namočena. Na tako površino z zidarsko žlico nanašate malto s hitrim oprijemom.

Tehnični podatki

Barva	Siva
Gostota	1.200 kg/m ³ določena v prostem padu
Voda v zmesi	približno 21%
Čas oprijema	5 minut pri +20°C
Odprti čas po pripravi zmesi	2-3 minute pri +20°C
Kloridi	Ne vsebuje
Primerno za obremenitev	po približno 3 urah
Mehanska tlačna trdnost po 3 dneh	> 4 N/mm ²
	po 24 urah >12 N/mm ²
	po 7 dneh >25 N/mm ²
	po 28 dneh >30 N/mm ²

Opozorila

Ko se AGR 180 strdi, ga ne mešajte z drugimi snovmi, ne dodajajte vode, da bi lahko izdelek ponovno obdelovali.



"Navedeni podatki se nanašajo na kontrolo kakovosti v standardiziranih vremenskih pogojih. Praktična uporaba na gradbišču lahko glede na delovne pogoje da občutno spremenjene rezultate, zato so podatki na tehničnem listu zgolj okvirni, saj mora uporabnik vedno preveriti, da izdelek uporablja na ustrezen način in prevzema odgovornost za posledice uporabe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si pridržuje pravico do kakršnihkoli tehničnih sprememb brez vsajšnjega obvestila."